

TEKNISKA FAKTA

2018-08-21

Produkterna består av bitar av återvunnen polyuretan. Bitarna har slutna celler innehållande isolerande pentan-gas som limmats ihop med ett polyuretanbaserat lim.

SPECIFIKATIONER	STANDARD	ENHET	REPUR 60
Dimensionerande isoleringsvärde Dräneringsskiva utanpå vägg.	NS-EN10456	x 10 ⁻³ W/mK	36
Tryckhållfasthet: Korttidslast (brukslast)	NS-EN 826	kN/m ²	60
Densitet	-	kg/m ³	48
Vattenpermeabilitet	RI.SE (tryck 50 mm vp)	l/m ² & tim	>15 000 (15 m ³)
Mått (BxLxH)		mm	600x1200x100
Feltolerans (B, L, H)		+/- %	3, 5, 2
Ånggenomsläpplighet	EN 12086:2013	m ² /s	>5 *10 ⁻⁶
Kapillär stighöjd	RI.SE 4 dygn	mm	0 (ingen stigning kunde ses)

